















Műszaki adatlap

Natural Wood Strong (WO 5.0)*

Anyag	Rostlemez
	250 kg/m ³
	5,0 mm
	59,00 cm
	79,00 cm
	15 db = 7,00 m ²
Cikkszám:	41100500



Követelmények	EPLF		Érték		
	Minimum követelmény	Emelt szintű követelmény			
Konstrukció	 Padlófűtéshez alkalmas	R ≤ 0,15 m ² K/W Általános szerkezet	0,071 m ² K/W		
	 Meleg és hideg elleni szigetelés	R ≥ 0,075 m ² K/W			
	 Egyenetlenségek kiegyenlítése	PC ≥ 0,50 mm	~ 2,00 mm		
	 Párazárás / Nedvesség védelem	SD ≥ 75 m	-		
Nutzung	 Dinamikus terhelés	DL25 ≥ 10 000 ciklus	≥ 100 000 ciklus	> 150 000 ciklus	
	 Statikus terhelés	CS ≥ 10 kPa	≥ 60 kPa	-	~150 kPa
	 Tartós statikus terhelés	CC ≥ 2 kPa	≥ 20 kPa	-	~50 kPa
	 Ütésállóság	RLB ≥ 50 cm	≥ 120 cm	-	~80 cm
Akusztik	 Lépés hang csökkentése	RWS	Érték kialakítás alatt	-	
	 Kopogó hang csillapítás	IS ≥ 14 dB	≥ 18 dB	19 dB	

* Betonra történő telepítés esetén PE fólia szükséges.



Műszaki adatlap

Natural Wood Strong (wo 5.0)

Termékismertető

A "Natural Wood Strong" rostlemez laminált és parketta padlózat alatti úsztatott telepítéshez került kialakításra. A „Natural Wood Strong” praktikus lemez kialakítású terméként kapható. Gyorsan lefektethető, mivel mindig síkban helyezkedik el.

Termék kialakítás

A "Natural Wood Strong" farostból, alumíniumszulfátból és színező anyagból áll.

Ökológia

A termék ökológiailag biztonságos.

Ez a termék újra hasznosítható és természetes fahulladékként ártalmatlanítható.

Felhasználás

Használat előtt ki kell kérni a padlóburkolat és a ragasztóanyag gyártóinak a jóváhagyását. A felhasználással kapcsolatos bővebb információk érdekében olvassa el az érintett gyártó vonatkozó publikált instrukcióit.

Vágókéssel könnyen vágható. Terítse ki a "Natural Wood Strong"-ot, ami előtt ne felejtse el szükség szerint egy párazárót felvinni közvetlen a földre. A végső beépítéskor minden egyes burkolat egyenkénti ellenőrzést és jóváhagyást igényel. A telepítési ajánlásokat az illetékes értékesítő partnernek kell megadnia.

Egészségügy, biztonság és munkavédelem

A termék nem követel meg különleges munkavédelmi intézkedéseket. A padlózat burkolatok telepítésekor fontos, hogy a gyártó munka- és termékvédelmi utasításait figyelembe vegyék.

Műszaki adatlap

Natural Wood Strong (wo 5.0)

Műszaki specifikáció

d	Vastagság 5,00 mm
AW	Felületre számított súly 1,02 kg/m ²
l	Hossz 79 cm
w	Szélesség 59 cm
R	Meleg és hideg elleni szigetelés 0,071 m ² K/W
PC	Egyenetlenségek kiegyenlítése ~ 2,00 mm
SD	–
DL25	Dinamikus terhelés ~150 000 ciklus
CS	Statikus terhelés ~ 150 kPa
CC	Tartós statikus terhelés ~ 50 kPa
RLB	Tartósság ~ 80 cm
RWS	–
IS	Kopogó zaj csökkentése 19 dB
RI	–
RTF	Tűzosztály besorolása Efl

A farost szigetelőlemez gyártása a DIN EN 13986 és DIN EN 622-4 (SB-E1) szabványok szerint történik folyamatos minőség megfigyelés mellett.

Él kialakítás: tompa

Alkotóelemek:

Farost, alumínium szulfát, színező anyagok

Hulladék kódja (EAK) 030105/170201, ártalmatlanítás fának vagy fa alapú anyagoknak megfelelően

Verzió: 07/2020

A fenti adatok a jelenlegi ismeretek szintjén és a legkorszerűbb technológiai fejlesztéseken alapszanak. Nem állítjuk, hogy az alábbi információ teljes körű. A műszaki adatok változhatnak.

Minden korábbi adattal érvényességét veszti.