

Technisches Datenblatt
Technikai adatlap
Aquamatte Pro entkopplungsmatte



| Prüfmerkmal / Tesztek | | Norm/Methode Szabvány / módszer | Einheit / Egység | Aquamatte Pro |
|---|---|---|----------------------|--|
| Kernprodukt | Rohstoff Alapanyag | --- | --- | Polyethylen, Polypropylen |
| | Farbe Szín | --- | --- | blau kék, szürke, zöld, piros |
| | Flächengewicht Tömeg | DIN EN 12127 | g/m ² | 550 |
| | Gesamthöhe Produkt Teljes magasság | --- | mm | 3 |
| | Noppenanzahl Gomb forma mennyiség db / m ² | --- | Stück/m ² | 2.500 |
| | Luftvolumen zwischen d. Noppen Levegőmennyiség a gombok között | --- | l/m ² | 1,56 |
| | Abmessungen Méretek | --- | m | 1,00 x 30,00 1,00 x 10,00 1,00 x 5,00 |
| | Wasserdichtheit Vízállóság | DIN EN 1928:2000-07 | --- | wasserdicht Vízálló |
| | Zugfestigkeit Szakítószilárdság | EN ISO 10319:2008-10 | kN/m | 10 (MD) 9,5 (CMD) |
| | Höchstzugkraftdehnung Maximális szakítónyúlás | EN ISO 10319:2008-10 | % | 65 (MD) 63 (CMD) |
| | Zugfestigkeit Szakítószilárdság 100mm probatesten | DIN EN ISO 13859-1:2014-07 Anhang A Messprobenbreite 100 mm | N | 1.060 N (MD) 800 N (CMD) |
| | Höchstzugkraftdehnung Maximális szakítónyúlás 100mm probatesten | DIN EN ISO 13859-1:2014-07 Anhang A Messprobenbreite 100 mm | % | 58 (MD) 53 (CMD) |
| | Haftfestigkeit nach Trocken-, Nass-, Kalkwasser-, Warm- und Frost-Tauwechsel-Lagerung | DIN EN 1348 | N/mm ² | 0,2 Tapadás száraz-, nedves-, meszes víz, meleg- és fagy-, olvadás utáni tárolás után |
| | Rissüberbrückung Fugenriß Fliesenablösung | Repedés áthidalásintern Fuga repedés Csempe leválás | mm | 3,5 4,5 |
| | Generelles | Temperaturbeständigkeit Hőmérsékletállóság | --- | °C |
| Lagerung Tárolás | | --- | --- | vor UV-Strahlung geschützt Védett az UV sugárzástól |
| Physiologische Eigenschaften Fiziológiai tulajdonságok | | --- | --- | trinkwasserunbedenklich chemikalienbeständig wurzelfest verrottungsfest beständig gegen Pilz- und Bakterienbefall |

h2o.hu - SP Bautech Hungary Kft.
Raktár: H-2040 Budaörs
Kinizi u. 2-4. nyitvatartás H-P 10:00 - 16:30
Tel: +36 20 203 1950
Email: info@h2o.hu, Website: h2o.hu

Biztonságos ivóvíz, Ellenáll a vegyi anyagoknak, gyökérálló és rothadásmentes, ellenáll gombás és bakteriális támadással szemben